



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10234



纺织工业(常熟)检测中心
常熟中纺联检测中心有限公司
United Testing Services(Changshu)Co.,Ltd.

检测报告

防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn
防伪码: 2047224728



报告编号: ZFLJ11104193

第 1 页, 共 4 页

客户信息	委托单位 : 苏州科技城外国语高级中学 生产单位 : 江苏飒美特教育科技有限公司 委托人 : /
客户认定信息	样品描述 : 一条卡其色机织西裤 客供成分 : 71%聚酯纤维 27%粘纤 2%氨纶 样品名称 : DP 男西裤
检验性质	委托检测 样品受理日期: 2026-10-28, 报告签发日期: 2026-10-30
检验/判定依据	<ul style="list-style-type: none">- GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 B 类- GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 B 类- GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》- GB/T 31888-2015 《中小学生校服》
综合检验结论	<ul style="list-style-type: none">• 样品所检并要求判定项目 符合 <GB 18401-2010 B 类>相应的技术要求。• 样品所检并要求判定项目 符合 <GB 31701-2015 B 类>相应的技术要求。• 样品所检并要求判定项目 符合 <GB/T 29862-2013>相应的技术要求。• 样品所检并要求判定项目 符合 <GB/T 31888-2015>相应的技术要求。
检验结果及单项判定	见下页。
样品呈现	(以下为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样) 

批准:

黄剑平

审核:

许秋萍

制单:

徐文斌



地址: 江苏省常熟市南三环路 99 号躬行楼 3 层、4 层 Add: 3/F., 4/F., Gongxing Building, No.99, South Sanhuan Road, Changshu, Jiangsu, China

Tel.: 0512-52951880

Fax: 0512-52959980

E-mail: fccstesting@sina.com

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10234



纺织工业（常熟）检测中心
常熟中纺联检测中心有限公司
United Testing Services(Changshu)Co.,Ltd.

检测报告

防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn

防伪码: 2047224728



报告编号: ZFLJ11104193

第 2 页, 共 4 页

测试项目(计量单位) [样品标识]	测试方法 (参数说明)	技术要求 (备注)	测试结果	判定
耐水色牢度(级)	GB/T 5713-2013	变色 $\geq 3-4$ 沾色 $\geq 3-4$	变色 4-5 沾色 4-5	合格
耐汗渍色牢度(级)	GB/T 3922-2013	酸性:变色 $\geq 3-4$ 酸性:沾色 $\geq 3-4$ 碱性:变色 $\geq 3-4$ 碱性:沾色 $\geq 3-4$	(酸性)(碱性) 变色 4-5 4-5 沾色 4-5 4-5	合格
耐摩擦色牢度(级)	GB/T 3920-2008	干摩擦 $\geq 3-4$ 湿摩擦 ≥ 3	干摩擦 4-5 湿摩擦 4-5	合格
耐皂洗色牢度(级)	GB/T 3921-2008 方法 A(1)	变色 $\geq 3-4$ 沾色 $\geq 3-4$	变色 4-5 沾色 4-5	合格
耐光色牢度(级)	GB/T 8427-2008 方法 3, 参考 4 级蓝色羊毛标样	≥ 4	>4	合格
耐光、汗复合色牢度 (级)	GB/T 14576-2009	耐酸性光汗 $\geq 3-4$ 耐碱性光汗 $\geq 3-4$	耐酸性光汗 4-5 耐碱性光汗 4-5	合格
接缝强力(N)	GB/T 31888-2015 第 5.20 章节	裤后裆缝 ≥ 140	裤后裆缝 180	合格
pH 值	GB/T 7573-2009 (萃取介质: 0.1mol/L 氯化钾溶液)	4.0~8.5	6.3	合格
甲醛含量(mg/kg)	GB/T 2912.1-2009 水萃取法	≤ 75	未检出	合格
	备注: 1) “未检出”指小于检出限; 2) 检出限: 20mg/kg。			
可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)	GB/T 17592-2024 GC-MS 分析方法	禁用 (≤ 20)	未检出	合格
	备注: 1) “未检出”指小于检出限; 2) 检出限: 5mg/kg; 3) 禁用芳香胺物质清单见附页。			
起球(级)	GB/T 4802.1-2008 圆轨迹法, 参数 E	$\geq 3-4$	4	合格
残留金属针	GB/T 24121-2009	包装上不应使用金属 针等锐利物, 产品上不 允许使用残留金属针 等锐利物	无金属针等锐利物	合格

地址: 江苏省常熟市南三环路 99 号躬行楼 3 层、4 层 Add: 3/F, 4/F, Gongxing Building, No.99, South Sanhuan Road, Changshu, Jiangsu, China

Tel.: 0512-52951880

Fax: 0512-52959980

E-mail: fccstesting@sina.com

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



纺织工业（常熟）检测中心
常熟中纺联检测中心有限公司
United Testing Services(Changshu)Co.,Ltd.

检 测 报 告		防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn 防伪码: 2047224728		
报告编号: ZFLJ11104193		第 3 页, 共 4 页		
测试项目(计量单位) [样品标识]	测试方法 (参数说明)	技术要求 (备注)	测试结果	判定
绳带	GB/T 31888-2015 第 5.8 章	根据 GB 31701-2015 条款 4.4.3 的要求	无绳带	合格
纤维含量 (%)	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.2-2009 (结合公定回潮率)	聚酯纤维 71±5 粘纤 27±5 氨纶 2(不得为 0)	聚酯纤维 74.2 粘纤 24.0 氨纶 1.8	合格
备注	1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容, 检测结果只对收到的样品负责。 2. 除非客户要求, 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。 3. 检测报告不得部分复制, 全文复制除外, 复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”或本机构公章无效。			

中心有限公司
测专用章





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10234



纺织工业（常熟）检测中心
常熟中纺联检测中心有限公司
United Testing Services(Changshu)Co.,Ltd.

检测报告

防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn
防伪码: 2047224728



报告编号: ZFLJ11104193

第 4 页, 共 4 页

附页:

No. (编号)	CAS No. (化学文摘编号)	Chemical Name (化学名称)
1	92-67-1	4-aminobiphenyl (4-氨基联苯)
2	92-87-5	benzidine (联苯胺)
3	95-69-2	4-chloro-o-toluidine (4-氯邻甲苯胺)
4	91-59-8	2-naphthylamine (2-萘胺)
5	97-56-3	o-aminoazotoluene (邻氨基偶氮甲苯)
6	99-55-8	5-nitro-o-toluidine (5-硝基-邻甲苯胺)
7	106-47-8	p-chloroaniline (对氯苯胺)
8	615-05-4	2,4-diaminoanisole (2,4-二氨基苯甲醚)
9	101-77-9	4,4'-diaminobiphenylmethane (4,4'-二氨基二苯甲烷)
10	91-94-1	3,3'-dichlorobenzidine (3,3'-二氯联苯胺)
11	119-90-4	3,3'-dimethoxybenzidine (3,3'-二甲氧基联苯胺)
12	119-93-7	3,3'-dimethylbenzidine (3,3'-二甲基联苯胺)
13	838-88-0	3,3'-dimethyl-4,4'-diaminobiphenylmethane (3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷)
14	120-71-8	p-cresidine (2-甲氧基-5-甲基苯胺)
15	101-14-4	4,4'-methylene-bis- (2-chloroaniline) (4,4'-亚甲基-二- (2-氯苯胺))
16	101-80-4	4,4'-oxydianiline (4,4'-二氨基二苯醚)
17	139-65-1	4,4'-thiodianiline (4,4'-二氨基二苯硫醚)
18	95-53-4	o-toluidine (邻甲苯胺)
19	95-80-7	2,4-toluylenediamine (2,4-二氨基甲苯)
20	137-17-7	2,4,5-trimethylaniline (2,4,5-三甲基苯胺)
21	90-04-0	o-anisidine (邻氨基苯甲醚)
22	60-09-3	4-aminoazobenzene (4-氨基偶氮苯)
23	95-68-1	2,4-xylydine (2,4-二甲基苯胺)
24	87-62-7	2,6-xylydine (2,6-二甲基苯胺)

===== 检测报告结束 =====



地址: 江苏省常熟市南三环路 99 号躬行楼 3 层、4 层 Add: 3/F., 4/F., Gongxing Building, No.99, South Sanhuan Road, Changshu, Jiangsu, China

Tel.: 0512-52951880

Fax: 0512-52959980

E-mail: fccstesting@sina.com

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。