



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10234



纺织工业(常熟)检测中心
常熟中纺联检测中心有限公司
United Testing Services(Changshu)Co.,Ltd.

检测报告		防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn 防伪码: 8223784011		
报告编号: ZFLJ11104200		第 1 页, 共 4 页		
客户信息	委托单位: 苏州科技城外国语高级中学 委托人: / 生产单位: 江苏飒美特教育科技有限公司			
客户认定信息	样品描述: 一件灰色机织西服 客供成分: 面料: 80%聚酯纤维 20%粘纤 里料: 100%聚酯纤维 样品名称: 西服(高中融慧)			
检验性质	委托检测	样品受理日期: 2026-10-28, 报告签发日期: 2026-10-30		
检验/判定依据	<ul style="list-style-type: none">- GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 B 类- GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 B 类- GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》- GB/T 31888-2015 《中小学生校服》			
综合检验结论	<ul style="list-style-type: none">• 样品所检并要求判定项目 符合 <GB 18401-2010 B 类>相应的技术要求。• 样品所检并要求判定项目 符合 <GB 31701-2015 B 类>相应的技术要求。• 样品所检并要求判定项目 符合 <GB/T 29862-2013>相应的技术要求。• 样品所检并要求判定项目 符合 <GB/T 31888-2015>相应的技术要求。			
检验结果及单项判定	见下页。			
样品呈现	(以下为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样) 			

批准:

黄剑平

审核:

许秋萍

制单:

徐文斌



地址: 江苏省常熟市南三环路 99 号躬行楼 3 层、4 层 Add: 3/F., 4/F., Gongxing Building, No.99, South Sanhuan Road, Changshu, Jiangsu, China

Tel.: 0512-52951880

Fax: 0512-52959980

E-mail: fccstesting@sina.com

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10234



纺织工业(常熟)检测中心
常熟中纺联检测中心有限公司
United Testing Services(Changshu)Co.,Ltd.

检 测 报 告	防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn 防伪码: 8223784011	
报告编号: ZFLJ11104200	第 2 页, 共 4 页	

测试项目（计量单位） [样品标识]		测试方法 （参数说明）	技术要求 （备注）	测试结果	判定
√					
接缝强力（N）	里料	GB/T 31888-2015 第 5.20 章节	后袖窿缝 ≥ 80	后袖窿缝 190	合格
	面料	GB/T 31888-2015 第 5.20 章节	后袖窿缝 ≥ 140	后袖窿缝 180	
残留金属针	GB/T 24121-2009		包装上不应使用金属针等锐利物，产品上不允许使用残留金属针等锐利物	无金属针等锐利物	合格
绳带	GB/T 31888-2015 第 5.8 章		根据 GB 31701-2015 条款 4.4.3 的要求	无绳带	合格
√ [里料]					
纤维含量（%）	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007		聚酯纤维 100	聚酯纤维 100	合格
√ [面料]					
耐水色牢度（级）	GB/T 5713-2013		变色 ≥ 3-4 沾色 ≥ 3-4	变色 4-5 沾色 4-5	合格
耐汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013		酸性:变色 ≥ 3-4 酸性:沾色 ≥ 3-4 碱性:变色 ≥ 3-4 碱性:沾色 ≥ 3-4	(酸性)(碱性) 变色 4-5 4-5 沾色 4-5 4-5	合格
耐摩擦色牢度（级）	GB/T 3920-2008		干摩擦 ≥ 3-4 湿摩擦 ≥ 3	干摩擦 4-5 湿摩擦 4-5	合格
耐皂洗色牢度（级）	GB/T 3921-2008 方法 A(1)		变色 ≥ 3-4 沾色 ≥ 3-4	变色 4-5 沾色 4-5	合格
耐光色牢度（级）	GB/T 8427-2008 方法 3，参考 4 级蓝色羊毛标样		≥ 4	4	合格
耐光、汗复合色牢度（级）	GB/T 14576-2009		耐酸性光汗 ≥ 3-4 耐碱性光汗 ≥ 3-4	耐酸性光汗 4 耐碱性光汗 4	合格
pH 值	GB/T 7573-2009 （萃取介质：0.1mol/L 氯化钾溶液）		4.0~8.5	6.8	合格

地址: 江苏省常熟市南三环路 99 号躬行楼 3 层、4 层 Add: 3/F., 4/F., Gongxing Building, No.99, South Sanhuan Road, Changshu, Jiangsu, China

Tel.: 0512-52951880

Fax: 0512-52959980

E-mail: fccstesting@sina.com

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



纺织工业（常熟）检测中心
常熟中纺联检测中心有限公司
United Testing Services(Changshu)Co.,Ltd.

检 测 报 告		防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：8223784011		
报告编号：ZFLJ11104200		第 3 页，共 4 页		
测试项目（计量单位） [样品标识]	测试方法 （参数说明）	技术要求 （备注）	测试结果	判定
甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009 水萃取法	≤ 75	未检出	合格
	备注：1) “未检出”指小于检出限； 2) 检出限：20mg/kg。			
可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）	GB/T 17592-2024 GC-MS 分析方法	禁用（≤ 20）	未检出	合格
	备注：1) “未检出”指小于检出限； 2) 检出限：5mg/kg； 3) 禁用芳香胺物质清单见附页。			
起球（级）	GB/T 4802.1-2008 圆轨迹法， 参数 E	≥ 3-4	4	合格
纤维含量（%）	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2024 （结合公定回潮率）	聚酯纤维 80±5 粘纤 20±5	聚酯纤维 81.4 粘纤 18.6	合格
备注	1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容，检测结果只对收到的样品负责。 2. 除非客户要求，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。 3. 检测报告不得部分复制，全文复制除外，复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”或本机构公章无效。			





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10234



纺织工业（常熟）检测中心
常熟中纺联检测中心有限公司
United Testing Services(Changshu)Co.,Ltd.

检测报告

防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn
防伪码: 8223784011



报告编号: ZFLJ11104200

第 4 页, 共 4 页

附页:

No. (编号)	CAS No. (化学文摘编号)	Chemical Name (化学名称)
1	92-67-1	4-aminobiphenyl (4-氨基联苯)
2	92-87-5	benzidine (联苯胺)
3	95-69-2	4-chloro-o-toluidine (4-氯邻甲苯胺)
4	91-59-8	2-naphthylamine (2-萘胺)
5	97-56-3	o-aminoazotoluene (邻氨基偶氮甲苯)
6	99-55-8	5-nitro-o-toluidine (5-硝基-邻甲苯胺)
7	106-47-8	p-chloroaniline (对氯苯胺)
8	615-05-4	2,4-diaminoanisole (2,4-二氨基苯甲醚)
9	101-77-9	4,4'-diaminobiphenylmethane (4,4'-二氨基二苯甲烷)
10	91-94-1	3,3'-dichlorobenzidine (3,3'-二氯联苯胺)
11	119-90-4	3,3'-dimethoxybenzidine (3,3'-二甲氧基联苯胺)
12	119-93-7	3,3'-dimethylbenzidine (3,3'-二甲基联苯胺)
13	838-88-0	3,3'-dimethyl-4,4'-diaminobiphenylmethane (3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷)
14	120-71-8	p-cresidine (2-甲氧基-5-甲基苯胺)
15	101-14-4	4,4'-methylene-bis- (2-chloroaniline) (4,4'-亚甲基-二- (2-氯苯胺))
16	101-80-4	4,4'-oxydianiline (4,4'-二氨基二苯醚)
17	139-65-1	4,4'-thiodianiline (4,4'-二氨基二苯硫醚)
18	95-53-4	o-toluidine (邻甲苯胺)
19	95-80-7	2,4-toluylenediamine (2,4-二氨基甲苯)
20	137-17-7	2,4,5-trimethylaniline (2,4,5-三甲基苯胺)
21	90-04-0	o-anisidine (邻氨基苯甲醚)
22	60-09-3	4-aminoazobenzene (4-氨基偶氮苯)
23	95-68-1	2,4-xylydine (2,4-二甲基苯胺)
24	87-62-7	2,6-xylydine (2,6-二甲基苯胺)

===== 检测报告结束 =====



地址: 江苏省常熟市南三环路 99 号躬行楼 3 层、4 层 Add: 3/F., 4/F., Gongxing Building, No.99, South Sanhuan Road, Changshu, Jiangsu, China

Tel.: 0512-52951880

Fax: 0512-52959980

E-mail: fccstesting@sina.com

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。