为华检测 WEIHUA TESTING INTERNATIONAL

CMA 231111113267

ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L19169

检测报告
TEST REPORT

扫一扫关注我们　　扫一扫查真伪

报告编号 REPORT NO. ：	WTI26108413
产品名称 NAME OF SAMPLE ：	白色长袖衬衫
委托单位 CUSTOMER ：	苏州市佩发刺绣工艺品有限公司

浙江为华检测技术服务有限公司
Zhejiang Weihua Testing Services Ltd
浙江省嘉兴平湖市新兴二路 988 号 4 号楼 201 室
Tel: +86 0573 8525 5585 E-mail: qingfengtai@cnalt.group Website: www.wtilab.com

检测报告	查询网址：www.wtilab.com 防伪码：HSXPB0IR	报告编号：WTI26108413 第 1 页 共 5 页

客户信息	委托单位：苏州市佩发刺绣工艺品有限公司 委托单位地址：苏州市高新区通安镇中唐路 9 号 生产单位：----		
样品信息	样品名称：白色长袖衬衫 样品颜色：白色　　款号：---- 样品数量：2pcs　　商标/品牌：----		
检测类型	委托检测	受理日期	2026 年 10 月 13 日
检测周期	2026 年 10 月 13 日-2026 年 10 月 19 日	签发日期	2026 年 10 月 19 日
判定依据	GB 18401-2010 B 类 GB/T 31888-2015 GB 31701-2015 B 类 GB/T 29862-2013		
样品呈现	（以下为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样） 		
结论	详见下页		

批准：

张胜学

1、纤维含量（结合公定回潮率）（%）FZ/T01057.2-2007FZ/T01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T2910.1-2009 GB/T2910.11-2024 单项判定：合格

	标准（称）值	实测值	
白色面料	棉 55(±5)	棉	57.6
	聚酯纤维 42(±5)	聚酯纤维	38.7
	氨纶 3(±3)	氨纶	3.7

2、摩擦色牢度（级）GB/T 3920-2008 单项判定：合格

		标准（称）值	实测值	
白色面料	干摩	沾色等级 ≥3-4	纵向	4-5
			横向	4-5
	湿摩	沾色等级 ≥3	纵向	4-5
			横向	4-5

3、耐汗渍色牢度（级）（酸）GB/T 3922-2013 单项判定：合格

		标准（称）值	实测值	
白色面料	耐汗渍色牢度（酸）	变色等级 ≥3-4	4-5	
		沾色等级 ≥3-4	醋酯	4-5
			棉	4-5
			聚酰胺	4-5
			聚酯	4-5
			聚丙烯腈	4-5
			羊毛	4-5
	耐汗渍色牢度（碱）	变色等级 ≥3-4	4-5	
		沾色等级 ≥3-4	醋酯	4-5
			棉	4-5
			聚酰胺	4-5
			聚酯	4-5
			聚丙烯腈	4-5
			羊毛	4-5

4、耐水色牢度（级）GB/T 5713-2013 单项判定：合格

	标准（称）值	实测值	
白色面料	变色等级 ≥3-4	4-5	
	沾色等级 ≥3-4	醋酯	4-5
		棉	4-5
		聚酰胺	4-5
		聚酯	4-5
		聚丙烯腈	4-5
		羊毛	4-5

检测报告	查询网址：www.wtilab.com 防伪码：HSXPB0IR	报告编号：WTI26108413 第 3 页 共 5 页

5、耐皂洗色牢度（级）GB/T 3921-2008 A 法 单项判定：合格

	标准（称）值	实测值	
白色面料	变色等级 ≥3-4	4-5	
	沾色等级 ≥3-4	醋酯	4-5
		棉	4-5
		聚酰胺	4-5
		聚酯	4-5
		聚丙烯腈	4-5
		羊毛	4-5

6、异味 GB 18401-2010 6.7 单项判定：合格

	标准（称）值	实测值
白色面料	无	无

7、pH 值 GB/T 7573-2009 单项判定：合格

	标准（称）值	实测值
白色面料	4.0～8.5	6.8

注：1.pH 值萃取介质为氯化钾溶液。

8、甲醛含量（mg/kg）GB/T 2912.1-2009 单项判定：合格

	标准（称）值	实测值
白色面料	≤75	ND

注：1.“ND”表示未检出或低于检出限；2.方法检出限 = 20mg/kg。

9、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）GB/T 17592-2024 单项判定：合格

	标准（称）值	实测值
白色面料	禁用（≤20）	ND

注：1.“ND”表示未检出或低于检出限；2.方法检出限：5mg/kg；3.可分解致癌芳香胺染料清单见附表 1。

10、起球性能（级）GB/T 4802.1-2008 E 法 单项判定：合格

	标准（称）值	实测值
白色面料	≥3-4	4-5

注：1、负重 780cN，起球 600 次；2、5 级最好，1 级最差。

11、耐光色牢度（级）GB/T 31888-2015 5.15(方法 3,参考 4 级蓝标) 单项判定：合格

	标准（称）值	实测值
白色面料	≥4	＞4

注：数据来源于报告 IST26422624（创标 CMA 号 231011110913；CNAS L10567）。

12、耐光、汗复合色牢度（级）GB/T 14576-2009 单项判定：合格

		标准（称）值	实测值
白色面料	耐酸	≥3-4	4-5
	耐碱		4-5

注：数据来源于报告 IST26422624（创标 CMA 号 231011110913；CNAS L10567）。

13、残留金属针 GB/T 24121-2009 单项判定：合格

	标准（称）值	实测值
成衣	符合 GB 31701-2015 条款 4.5.2 要求	产品上无残留金属针等锐利物

14、接缝强力（成品）（N）GB/T 13773.1-2008 单项判定：合格

	标准（称）值	实测值
后袖窿缝	≥140	150

15、婴幼儿及儿童服装的绳带要求 GB/T 31701-2015 4.4.3

序号	7 岁及以上儿童服装	测试结果	单项判定
1	头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过 75mm 的自由端。头部和颈部:当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过 150mm;除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带	无绳带	符合
2	/	不适用	-
3	固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过 360mm	无绳带	符合
4	短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过 140mm	不适用	-
5	除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着	无绳带	符合
6	长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内	无绳带	符合
7	长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。 长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内。	无绳带	符合
8	除了第 1 项~第 7 项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过 140mm	无绳带	符合
9	绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	无绳带	符合
10	两端固定且突出的绳圈的周长不应超过 75mm;平贴在服装上的绳圈(例如,串带)其两固定端的长度不应超过 75mm	无绳圈	符合
结论	符合		

注意事项：1.委托检验仅对来样负责，不承担其他连带责任。2.对检验报告若有异议，应在收到报告之日起 15 日内向我司提出，逾期不再受理。3.报告书未加盖检测单位检验检测专用章无效。4.报告书涂改无效。5.客户提供的信息 (包括样品信息)，本公司/中心不对其真实性负责。6.未经本公司/中心书面批准不得部分复制本报告，全部复制除外。7.未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

附表 1

序号	CAS 号	化学名称
1	92-67-1	4-氨基联苯
2	92-87-5	联苯胺
3	95-69-2	4-氯邻甲苯胺
4	91-59-8	2-萘胺
5	97-56-3	邻氨基偶氮甲苯
6	99-55-8	2-氨基-4--硝基甲苯
7	106-47-8	对氯苯胺
8	615-05-4	2,4-二氨基苯甲醚
9	101-77-9	4,4-二氨基二苯甲烷
10	91-94-1	3,3-二氯联苯胺
11	119-90-4	3,3-二甲氧基联苯胺
12	119-93-7	3,3'-二甲基联苯胺
13	838-88-0	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷
14	120-71-8	2-甲氧基-5-甲基苯胺
15	101-14-4	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)
16	101-80-4	4,4'-二氨基二苯醚
17	139-65-1	4,4'-二氨基二苯硫醚
18	95-53-4	邻甲苯胺
19	95-80-7	2,4-二氨基甲苯
20	137-17-7	2,4,5-三甲基苯胺
21	90-04-0	邻氨基苯甲醚
22	95-68-1	2,4-二甲基苯胺
23	87-62-7	2,6-二甲基苯胺
24	60-09-3	4-氨基偶氮苯

********测试报告完结********